

**FIUBA Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Buenos Aires**

CAD.HPC
**“Diseño, Investigación,
Construcción y Records”**

Paulo Helene

*Civil Eng., MSc, PhD, Full Professor, University of São Paulo
Deputy Chairman of fib (CEB-FIP) Commission 5 "Structural Service Life Aspects"
Chairman of REHABILITAR Network CYTED
Director of GLARilem
IBRACON Conseil Director*

29 Maio 2003 Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires

1



Red REHABILITAR

Red XV.F

Programa XV

Corrosión e Impacto Ambiental sobre los Materiales

CYTED

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

15 países

más de 45 expertos

**Manual de Rehabilitación de Estructuras
(Reparación, Refuerzo y Protección)**

www.rehabilitar.pcc.usp.br

2



Universidade de São Paulo
Escola Politécnica
Programa de Pós Grado en Ingeniería Civil
Maestría y Doctorado
Materiales, Construcción, Estructuras, Medio Ambiente, Cimentaciones, Urbanización, Gestión Económica y de Producción

www.poli.usp.br
www.pcc.usp.br


3



4




5



6



7



8



Figueiredo Ferraz

Lina Bo Bardi

Museo de Arte de São Paulo

1968

$f_{ck} = 45 \text{ MPa}$

9

Bruno Contarini

Oscar Niemeyer

Museo de Arte Moderna de Niterói

1999

$f_{ck} = 50 \text{ MPa}$

10

Bruno Contarini




Oscar Niemayer

Tribunal Superior de Justiça de Brasília 1997
 $f_{ck} = 70 \text{ MPa}$

11

Mário Franco




Ruy Othake

UNIQUE Hotel São Paulo 2002
 $f_{ck} = 40 \text{ MPa}$

12




13




September 11, 2001

14



15



16



Petronas Towers

Kuala Lumpur

Malásia 1999

Altura 452 m

$f_{ck} = 80 \text{ MPa}$

record mundial

17

Malasia rompe la barrera de los 450 mts. de altura*

Se proyecta al futuro construyendo torres de concreto



Nadine Post y

Las torres más altas, más que por alcanzar, forman parte de i para transferir tecnología y todo un país. Dos rascacielos de ellos casi nueve metros mi la torre Sears de 443 m qui récord de altura, se están co no en Chicago ni en Nueva York otro lado del mundo en Kua la capital de Malasia. Esta resi del sureste de Asia con 19 habitantes está venciendo toda en su búsqueda del desarrollo.

Un consumo voraz de nuevas importadas y de experien jeras está ayudando a Malasia su ambición de llegar a ser naciones más desarrolladas e 2020. Por otro lado, el pro Centro de Kuala Lumpur (KL cubre 1.7 millones de metros e incluye a las torres gemelas f 451. 9 m de altura, sede de nacional petrolera, está cor ampliamente a alcanzar esa m

Además de las dos 218,000 m² cada una, la del desarrollo de un millón de

18



**Salvo Palace
Tower**

Montevideo

Uruguay 1926

Altura 103 m

$f_{ck} = ?$

record mundial

19

**O início dos arranhacéus na
idade contemporânea foi em
1890 com a construção do
edifício Wainwright
Chicago, USA.**

Conhecido Escola de Chicago

**Projetista
Arquiteto Louis Henry Sullivan**

20

10

Genesis, 11.4

O Povo de Deus disse:

**“ Vamos construir uma cidade e uma Torre
que alcance o Paraíso e deixe gravado
nosso nome na história antes de que
sejamos espalhados por toda a face da
Terra”**

21

Torre de Babel

Iraque 580 A.C.

Arquiteto Ninrode

Jardins Suspensos da Babilonia

sobre colunas de 100m

Nabucodonosor & Anitis

22



23




24

*Piramide de
Kukulcan
Chichen Itza*



México 1100 – 1300

25




Grand Arch
La Défense
Paris
França 1990
 $f_{ck} = 60 \text{ MPa}$
“high-tech style”

26




27



28



29



30

***satisfação espiritual mas também
atender às necessidades atuais***

- **Segurança estrutural**
- **Vida Útil**
- **Construtibilidade**
- **Economia**
- **Sustentabilidade**

31



Martinelli Building

São Paulo

Brasil 1928

Altura 106 m

$f_{ck} = 13.5 \text{ MPa}$

32



Martinelli

Building

$f_{ck} = 13.5 \text{ MPa}$

75 anos!!!

HPC ???

33



Vida Útil

- Carbonatação
- Cloretos
- Fuligem
- Fungos
- Lixiviação
- Retração
- Sulfatos
- << pH
- Corrosão
- Fissuras
- Destacamento

34

Cloretos - difusão

$$t = \frac{c_{Cl}^2}{4 \cdot z^2 \cdot D_{ef,Cl}^{1/2}} \text{ (anos)}$$

c_{Cl} → 1 a 5 cm

$D_{ef,Cl}$ → 0,15 a 2,7 cm²/ano

35

Cloretos - difusão

$e = 2,0 \text{ cm}$

$f_{ck} = 15 \text{ MPa} \rightarrow t = 4 \text{ anos}$

$f_{ck} = 50 \text{ MPa} \rightarrow t = 150 \text{ anos}$

$f_{ck} = 25 \text{ MPa} \rightarrow t = 23 \text{ anos}$

36

Carbonatação

$$t = \frac{e^2_{co2} \text{ (anosr)}}{k^2_{co2}}$$

- $e_{co2} \rightarrow 1 \text{ a } 5 \text{ cm}$
- $k_{co2} \rightarrow 0.1 \text{ a } 1.0 \text{ cm/ano}^{1/2}$

37

Carbonatação


$$e = 2,0 \text{ cm}$$

$$f_{ck} = 15 \text{ MPa} \rightarrow t = 8 \text{ anos}$$

$$f_{ck} = 50 \text{ MPa} \rightarrow t = 350 \text{ anos}$$

$$f_{ck} = 25 \text{ MPa} \rightarrow t = 38 \text{ anos}$$

38



39

40

Módulo de elasticidade

41


Módulo de Elasticidade

**Natureza do Agregado Graúdo
Basalto (1,2), granito (1,0), arenito (0,7)**


**Consumo de Agregado Graúdo
Fluído (0,85) a Terra Seca (1,15)**

a/c, TZ, fc,


42




43



44



45



46



47

PLAZA CONTINENTAL São Paulo Brasil

- **Caesar ark Hotel**
- **Apart Hotel**
- **Torre de escritórios**
- **Academia de Ginástica**

48

Plaza Continental

altura 100m

12 meses 34,000 m³

pilares $f_{ck} = 50 \text{ MPa}$

lajes e vigas $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$

49

Por quê HPC. CAD?

Comparando com $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ▼ armadura: | - 13% |
| ▼ concreto: | - 19% |
| ▼ produtividade: | - 9% |
| ▼ custo estrutura: | - 9% |
| ▼ Economia: | |
| | ▼ US \$ 270,000 |

50




51

e-Tower


São Paulo

- 52.000 m² área construída
- 42 andares (4 sub solos)
- 800 vagas de garagem
- 02 restaurantes
- Acad. ginástica (19°)
- Piscina semi olímpica (38°)




52

Projeto (e-Tower)



53

Projeto (e-Tower)



54

Projeto (*e-Tower*)

- 4 vagas novas por garagem
- 4×4 garagens = 16 novas
- US \$ 5,000 cada vaga na região
- ganho US \$ 80,000

55

Projeto (*e-Tower*)

- inicial seção transv. = $90 \times 100 = 0.9 \text{ m}^2$
- final seção transv. = $60 \times 70 = 0.42 \text{ m}^2$
- economia = $0.9 - 0.42 = 0.48 \text{ m}^2$
- 53% volume de concreto
- custo C80 = 45% mais que C40
- economia de 8% no concreto

56

Concrete Design

Materials & Lab. Tests

Concrete Lab. Composition

Concrete Mixed in Trucks

Casting Columns in Parking Area

Por quê ??

**Resistências, cor,
trabalhabilidade, temperatura**

57

HPC composition



**Portland
cement**



**Fine
aggregate**



**Coarse
aggregate**



water

Concreto comum




Admixtures

Additions + Pigments

HPCC


58

POLICARBOXILATO



(a) Monômero de um policarboxilato

- Conhecidos comercialmente como de 3^a geração;
- Redução de até 40% de água da mistura
- Possuem grupos carboxílicos COOH;
- Cadeia lateral longa.




(b) Esquematização da molécula

59


superplasticizer

Cimento Portland + Água

↓
Floculação



↓
apreensamento de água entre os grãos de cimento




↓
redução da hidratação e da área específica disponível para hidratação

60

superplasticizer


Cimento Portland + Água
↓
Floculação
↓
aprisionamento de água entre os grãos de cimento
↓
redução da fluidez e da área específica disponível para hidratação



61

Mineral Additions

Para obter maior compacidade e maior resistência mecânica




adição de minerais ativos

Metakaolim and silica fume

- **estrutura mais compacta**
- **reagem com a cal livre melhorando a resistência e durabilidade.**

62

MINERAL ADDITIONS



63

RED PIGMENT

- ✓ Iron oxide Fe_2O_3 > 98%
- ✓ grau 8 de solidez a luz solar
- ✓ 0,5% de sais solúveis
- ✓ 99,95% diâmetro de particula < 0,045mm (#325) 0,05% de retenção
- ✓ Densidade 4.500 kg/m³
- ✓ Formato Partícula: Esférica
- ✓ EN 12878 y ASTM C 979

64



65

Casting Columns in Parking Area

66

Materials



67



68



69



70

Obra



71



72



73



74

Tempo e temperatura

Controle de tempo	
Horário de início da mistura	12:55
Horário da saída da central	13:35
Horário chegada obra	14:30
Horário término da concretagem	16:00
Temperatura concreto na chegada na obra	
37,5 °C	

75




76




77

ARMADURA



78

Construtibilidade




79



80

produtividade

- ✓ **5.5 m
lançamento**
- ✓ **zero
bicheiras**
- ✓ **rapidez**
- ✓ **acabamento**




81

Pilares em concreto de alto desempenho


A coloração avermelhada, obtida com a adição de pigmento de óxido de ferro, foi utilizada para diferenciar este tipo de concreto dos demais aplicados na obra.




82



83



84



85

Dosagem

materiais	teor	quantidade	obs
CPV ARI Plus RS	1,00	460 kg/m³	460 cim. + 163 escória
adição	0,15	93 kg/m³	silica & metacaulim
agregado graúdo	1,65	1.027 kg/m³	basalto, 19mm, MF 6,9, 3.020 kg/m³
agregado miúdo	0,88	550 kg/m³	quartz, 2,4mm, MF 2,0, 2.670 kg/m³
pigmento	0,04	25 kg/m³	óxido de ferro
superplastificante	0,01	6,2 kg/m³	policarboxilato
retardador	0,0058	3,6 kg/m³	ácido hydrocarboxálico
água	0,19	135 kg/m³	A / C = 0,19

86

Two Union Square Seattle 1998

f'_{ca}	119 MPa
Cement	513 kg/m³
Microssilica	41 kg/m³
Coarse aggregate	1,195 kg/m³
Fine aggregate	682 kg/m³
Superplasticizer	16 kg/m³
Retarder	nihil
Water	130 kg/m³
W / C	0.25
W / C_m	0.23

87



88

CONTROLE



**Módulo
de Elasticidade**



**Resistência
à compressão**

89



90

Resistência a Compressão

Lote	Local	f_{ck} (MPa)	exemplar	Média	Desvio padrão	Coef. Variação	f_{ck} est
1	4º SS	80	4	142,6	7,0	5%	133
2	3º SS	80	4	127,0	5,0	4%	122
3	2º SS	80	4	124,6	7,5	6%	119
4	1º SS	80	4	126,6	5,5	5%	120
5	Térreo	80	8	128,4	7,5	6%	123
6	1º pavimento	80	7	127,4	7,9	6%	110
7	2º pavimento	80	4	125,4	7,1	6%	118
Desvio padrão e coef. variação médio ponderado					7,0	5,5	118

91



92

Claim ID: 22678
Membership Number: 22322

Thursday, May 16, 2002

Thank you for sending us the details of your recent record proposal for 'Best concrete resistance in a building'. After having examined the information you sent, and given full consideration to your proposal, I am afraid we do think that this item is a little too specialised for a body of reference as general as ours.
We receive many thousands of record claims every year and we think you will appreciate that we are bound to favour those which reflect the greatest interest.

Yours sincerely,

**Scott Christie
Records Research Services
Guinness World Records**

93

Dear Paulo,

I have appreciated to read your letter and description of your very high concrete strength achieved in the very beautiful high rise.
At this stage fib is not really focused on selecting and documenting "World Records" in concrete, concrete structures, height of buildings or free spans of bridges.
However, we have full confidence and trust in the documentation prepared and presented by you.
Therefore, I really would recommend you to write a well documented technical paper for the fib Magazine "Structural Concrete" that could be one very relevant place to publish this fascinating story.

**Steen Rostam
fib (CEB-FIP)**

94

Paulo:


I have received your letter regarding the high-strength concrete record.

You have certainly gotten into HSC in a very big way!

We can discuss later which can be the best way....

**Terry
ACI President**

95



96

Propriedades mecânicas

$f_{ck} = 118 \text{ MPa}$ $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$

$f'_c = 17,000 \text{ psi}$ $f'_c = 3,600 \text{ psi}$

f_c	7 days	111	18
f_c	28 days	125	32
f_c	63 days	139	37
f_c	91 days	155	39
E_{ci}	28 days	50	30
f_{ct}	28 days	10	3,1
Ultrassom m/s		4950	3250
esclerometria		52	23

97

Durabilidade

	f_{ck} 125 MPa	f_{ck} 25 MPa
Carbonatação 28+63d 25°C 65% 5%	zero	29mm
Absorção H₂O	0,40%	7,5%
Volume vazios	1%	17,5%
Densidade kg/m³	2530	2310
Absorção capilar	0,1 g/cm²	2,7 g/cm²
Ascensão capilar	0 cm	30 cm
Cloretos	43 C	8.400 C
Abrasão cm³/cm²	0,019	0,051

98

**Vida Útil usando
segunda lei de Fick
para agressividade
por carbonatação
980 anos!!!!**

99

Sustainable Development

“Increasing service life of concrete structures we can preserve the natural resources.

If we develop the design and construction ability we can get concrete structures with **500 years** service life. Doing this we can multiply by ten our productivity which means preserve the 90% of them”

Kumar Mehta


Reducing the Environmental Impact of Concrete
Concrete International. ACI, v.23, n. 10, Oct. 2001. p.61-66

100

***Los Arquitectos e Ingenieros
construyen los marcos de grandeza
desarrollo y poder
de sus pueblos.***

***Traduzem su história,
sus sueños e ideales en
majestosas y durables obras
que elevan la auto estima
de su gente...***

101



***El HPC es una
de las
grandes
oportunidades
actuales de
rescatar esa
importancia y
vocación de la
Ingeniería de
nuestros
pueblos.***

102

***...no basta ser
Ingeniero de la
FIUBA...***

***...hay que ser
CIVIL!!***

103

Acknowledgements



CONCRETEX
*Concrete Ready Mix
Company*



*microsílica
do Brasil*



AKYD / Suarez
construtora
Método
engenharia
Construction Companies


**Master Builders
Technology**

**GRACE
CONSTRUCTION
PRODUCTS**

**BAYER
pigments**



Brazilian Portland Cement Association

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

104